

Наполнитель HI-BUILD



Артикул	Описание	В коробке
10.321.0800	0.8 л наполнитель, светло-серый	6 шт.
10.322.0800	0.8 л наполнитель, чёрный	6 шт.
10.323.0800	0.8 л наполнитель, белый	6 шт.
10.410.0200	0.2 л отвердитель, быстрый	12 шт.

Быстросохнущий двухкомпонентный шлифуемый наполнитель с хорошей адгезией и отличной защитой от коррозии. С одинаковым успехом может применяться как для полного, так и для частичного или точечного ремонта.

- Обладает высокой наполняющей способностью
- Может быть нанесен толщиной 80 - 300 мкм (после высыхания)
- После высыхания не дает усадки и легко шлифуется.

Адгезия к материалам	
Грунты, грунты-наполнители, катафорезные покрытия	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320 • Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240 и загрунтовать TOP10 Грунтом-наполнителем аэрозольным или 1К/2К Протравливающим грунтом • После операции шлифования очистить TOP10 Обезжиривателем 		
Нанесение			
	Смешать в соотношении 4:1 по объёму с отвердителем HIGH-BUILD		до 1 часа при 20°C
	5–20% по объёму TOP10 Универсального разбавителя		Дюза: 1.5 – 2.2 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	По весу (грунт-наполнитель : отвердитель : разбавитель) : 100 г : 15 г : 2.7-10.9 г		Стандартное нанесение: 2 – 3 слоя Между слоями: 5–10 минут Быстрое нанесение: 1 – 2 слоя
	После смешивания с отвердителем и разбавителем готов к нанесению		Стандартное нанесение: до 300 мкм Быстрое нанесение: 50 – 80 мкм
Сушка, шлифование, последующее нанесение			
	Шлифовать: через 3 – 5 часов при 20°C		<ul style="list-style-type: none"> • «по-сухому»: P400 – P600 • «по-мокрому»: P500 – P800
	<ul style="list-style-type: none"> • Выдержка: 10 – 15 минут при 20°C • Сушка: 30 – 40 минут при 60°C 		Перекрывать лакокрасочными материалами любых систем
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> • Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала • После использования плотно закрывайте емкости с материалами 		
Технические характеристики			
Цвет	светло-серый, чёрный, белый		
Плотность (при 20°C), г/см³	1.62 (наполнитель); 0.97 (отвердитель)		