

Шпатлевка SPRAY



Артикул	Описание	В коробке
10.126.1000	1 л шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлевка применяется для удобного и быстрого устранения неровностей, глубоких шлифовальных царапин и пор на кузовном покрытии автомобиля. Шпатлевка является высококачественной основой для последующего нанесения наполнителей и финишных покрытий.

- Удобна для обработки больших поверхностей
- После высыхания образует гладкое покрытие без пор
- При шлифовании меняет свой цвет на серый, что легко позволяет оценить качество шлифовальных работ
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется машинным способом
- Обладает необходимой твердостью, прочностью и стойкостью к ударам и вибрации.

Адгезия к материалам	
Обычная сталь	+
Стеклопластики	+
Старое / заводское лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению			
		<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Металлические поверхности и стеклопластики очистить от старого покрытия и коррозии удалить путем шлифования абразивами P80–P150 • Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить 	
Нанесение			
	Добавить 5% по объему / 3.3% по весу отвердителя для шпатлевки Spray. Готова к нанесению		<u>Пневматическое нанесение</u> Дюза: 2 – 2.5 мм Входное давление: 2 – 4 бар
	Жизнеспособность: 30 минут / 20°C		2 – 5 слоёв / макс. 1000 мкм Межслойная выдержка: 5 – 8 минут
Сушка, шлифование, дальнейшая обработка			
	Выдержка: 10 – 15 минут / 20°C		Шлифовать абразивами P180 – P220
	Шлифовать через: <ul style="list-style-type: none"> • 30 минут / 60°C • 2 – 3 часа / 20°C 		Наносить 2К акриловые / эпоксидные наполнители
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> • В процессе хранения возможно расслаивание продукта, что не указывает на его негодность. Расслоение устраняется тщательным перемешиванием материала перед применением • Удалите все чувствительные к растворителям или не полностью высушенные материалы • Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и 1К материалы • Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов • Во избежание впитывания материала не наносите лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки • Для изолирования используйте 2К акриловые / эпоксидные наполнители • Для улучшения защиты от коррозии, например, при восстановлении раритетных автомобилей, наносите шпатлевку на обработанную 2К эпоксидным грунтом поверхность • При необходимости нанесения на оцинкованную поверхность необходимо предварительное грунтование двухкомпонентным эпоксидным грунтом 		
Технические характеристики			
Цвет	чёрный		
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.5		