













Лак прозрачный HS



Артикул	Описание	В коробке
10.204.1000	1 л прозрачный лак	6 шт.
10.204.5000	5 л прозрачный лак	3 шт.
10.405.0500	0.5 л отвердитель	12 шт.
10.405.2500	2.5 л отвердитель	3 шт.

Двухкомпонентный прозрачный HS акриловый лак для ремонта базовых лакокрасочных покрытий. Обладает очень высокой механической и химической стойкостью. Благодаря высокому содержанию сухого вещества возможно экономичное нанесение в 1.5 слоя.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски 		
Нанесение			
	Смешать в соотношении 2:1 по объёму с отвердителем для прозрачного лака HS + 15–20% TOP10 Универсального растворителя		Дюза: 1.3–1.4 мм Входное давление: 2 – 2.5 бар
	По весу (лак : отвердитель) : 100 г : 49.6 г		<ul style="list-style-type: none"> 1.5 слоя без промежуточной выдержки или 2 слоя с межслойной выдержкой 5 – 10 минут
	17–18 секунд, Ford 4 мм при +20°C Жизнеспособность: 3 часа при 20°C		25 – 30 мкм на 1 слой
Сушка			
	<ul style="list-style-type: none"> Выдержка перед сушкой: 5 – 10 минут при 20°C Сушка: 30 минут при 60°C 		<ul style="list-style-type: none"> Монтажная прочность: 7 часов при 20°C Сушка: 18 часов при 20°C
	<ul style="list-style-type: none"> Выдержка перед сушкой: 10 минут при 20°C ИК-сушка: 12 – 15 минут 		Полировать: через 18 часов / 20°C
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере Не используйте активированный продукт по истечению времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала После использования плотно закрывайте емкости с материалами 		
Технические характеристики			
Цвет	бесцветный прозрачный		
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.980 (лак); 0.973 (отвердитель)		