

## Лак прозрачный MINI












| Артикул     | Описание                                  | В коробке |
|-------------|---|-----------|
| 10.207.0750 | 0,5 л прозрачный лак + 0,25 л отвердитель | 12 шт.    |

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким блеском для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии с использованием обычных и водоразбавляемых базовых красок.

- Хорошо растекается
- Стоек к воздействию ультрафиолетового излучения, не желтеет
- Обладает хорошей механической стойкостью
- Устойчив к химическим веществам и погодно-климатическим факторам
- Подходит для промышленного применения.

| Адгезия к материалам                    |   |
|---|---|
| Старые/заводские лакокрасочные покрытия | + |
| Базовые краски                          | + |



| Подготовка к нанесению  |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать</li> <li>• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски</li> </ul>  |   |  |
| Нанесение   |  |   |  |
|    | Смешать в соотношении 2:1 по объему с отвердителем для прозрачного лака Mini   |    | 3 часа при 20°C  |
|    | По весу (лак : отвердитель): 100 г : 49 г  |    | Дюза: 1.3–1.4 мм<br>Входное давление: 2 – 2.5 бар  |
|    | 15 – 17 секунд, DIN 4 мм / 20°C  |   | 2–3 слоя = 35 – 60 мкм<br>Межслойная выдержка: 5–7 минут   |
| Сушка   |  |   |  |
|  | Выдержка перед ускоренной сушкой:<br>10 минут / 20°C   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 – 7 часов / 20°C</li> <li>• 25 минут / 60°C</li> <li>• 8–15 минут / ИК-сушка</li> </ul> |
| Примечания  |  |   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере</li> <li>• Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным</li> <li>• Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере</li> <li>• Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой</li> <li>• Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия</li> <li>• Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала</li> <li>• После использования плотно закрывайте емкости с материалами</li> </ul> |   |  |
| Технические характеристики  |  |   |  |
| Цвет  | бесцветный прозрачный  |   |  |
| Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>   | 0.95–0.97 (прозрачный лак)<br>0.93–0.95 (отвердитель)  |   |  |