

## Лак прозрачный OPTIMAL



Артикул	Описание	В коробке
10.207.1500	1 л прозрачный лак + 0.5 л отвердитель	12 шт.

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким блеском для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии с использованием обычных и водоразбавляемых базовых красок.

- Хорошо растекается
- Стоек к воздействию ультрафиолетового излучения, не желтеет
- Обладает хорошей механической стойкостью
- Устойчив к химическим веществам и погодно-климатическим факторам
- Подходит для промышленного применения.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать</li> <li>• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски</li> </ul>		
Нанесение			
	Смешать в соотношении 2:1 по объему с отвердителем для прозрачного лака		3 часа при 20°C
	По весу (лак : отвердитель) : 100 г : 49 г		Дюза: 1.3–1.4 мм Входное давление: 2 – 2.5 бар
	15 – 17 секунд, DIN 4 мм / 20°C		2–3 слоя = 35 – 60 мкм Межслойная выдержка: 5–7 минут
Сушка			
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут / 20°C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 – 7 часов / 20°C</li> <li>• 25 минут / 60°C</li> <li>• 8–15 минут / ИК-сушка</li> </ul>
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере</li> <li>• Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным</li> <li>• Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере</li> <li>• Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой</li> <li>• Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия</li> <li>• Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала</li> <li>• После использования плотно закрывайте емкости с материалами</li> </ul>		
Технические характеристики			
Цвет	бесцветный прозрачный		
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	0.95–0.97 (прозрачный лак) 0.93–0.95 (отвердитель)		