

**Лак прозрачный UHS SR**












Артикул	Описание	В коробке
10.209.1500	1 л прозрачный лак + 0.5 л отвердитель	12 шт.
10.207.1000	1 л добавка для увеличения блеска	12 шт.

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким содержанием твердого вещества.

Обладает очень хорошей растекаемостью и стойкостью к царапанию. Используется для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии с использованием обычных и водоразбавляемых базовых красок.

- Отлично растекается
- Обладает высокой твердостью и повышенной стойкостью к царапанию
- Устойчив к воздействию химических веществ, погоднo-климатических факторов, ультрафиолетовому излучению
- Не желтеет.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать</li> <li>• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски</li> </ul>		
Нанесение			
	Смешать в соотношении 2:1 по объёму с отвердителем для прозрачного лака UHS SR + 0-7% по объёму TOP 10 Добавки для увеличения блеска		до 2 часов при 20°C
	По весу (лак : отвердитель : добавка) : 100 г : 50 г : 0-6.2		Дюза: 1.3–1.4 мм Входное давление: 2 – 2.5 бар
	16 – 18 секунд, DIN 4 мм / 20°C 17 – 19 секунд, FORD 4 мм / 20°C		2 слоя с межслойной выдержкой в 5–7 минут 45 – 50 мкм
Сушка			
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут / 20°C		Шлифовать через: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 – 7 часов / 20°C</li> <li>• 30 минут / 60°C</li> <li>• 10 минут / ИК-сушка</li> </ul>
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере</li> <li>• Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным</li> <li>• Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере</li> <li>• Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой</li> <li>• Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия</li> <li>• Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала</li> <li>• После использования плотно закрывайте емкости с материалами</li> </ul>		
Технические характеристики			
Цвет	бесцветный прозрачный		
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	0.97–0.99 (прозрачный лак); 0.97–0.99 (отвердитель); 0.85–0.87 (добавка для блеска)		