

Лак прозрачный MS



Артикул	Описание	В коробке
10.223.1000	1 л прозрачный лак	6 шт.
10.223.5000	5 л прозрачный лак	3 шт.
10.223.0500	0.5 л отвердитель	12 шт.
10.223.2500	2.5 л отвердитель	3 шт.

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким блеском на основе акриловых смол для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии (базовая краска + прозрачный лак).

- Может быть нанесен толщиной 55–60 мкм
- Быстро сохнет
- Универсальная сушка
- Устойчив к воздействию химических, механических и погодных факторов
- Легко полируется.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение



Смешать в соотношении 2:1 (по объему или по весу) с отвердителем MS



до 4 часов при 20°C



По весу (лак : отвердитель) : 100 г : 49.6 г



Дюза: 1.3–1.4 мм
Входное давление: 2 – 2.5 бар



16 - 18 секунд, Ford 4 мм при +20°C



2 слоя с межслойной выдержкой в 5–10 минут 55 – 60 мкм

Сушка



Выдержка перед сушкой: 5 – 10 минут при 20°C
Сушка: 30 минут при 60°C



- Монтажная прочность: 7 часов при 20°C
- Сушка: 18 часов при 20°C



Выдержка перед сушкой: 10 минут при 20°C
ИК-сушка: 12 – 15 минут



Полировать: через 18 часов / 20°C

Примечания



- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере
- Не используйте активированный продукт по истечению времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным
- Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере
- Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой
- Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- После использования плотно закрывайте емкости с материалами

Технические характеристики

Цвет	бесцветный прозрачный
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.971 (лак); 0.964 (отвердитель)