

## Грунт-наполнитель WET-ON-WET



Артикул	Описание	В коробке
10.304.1050	0.9 л грунт-наполнитель + 0.15 л отвердитель	12 шт.

Наполнитель WET-ON-WET применяется для ремонта как новых, так и слегка поврежденных деталей методом «мокрый по мокрому». Наполнитель образует покрытие с высокой адгезией, что необходимо для последующего нанесения базовых красок.

- Быстрое нанесение методом «мокрый по мокрому»
- Промежуточное шлифование не требуется
- Минимальная выдержка перед нанесением финишных покрытий
- Хорошая адгезия к антикоррозионным / катафорезным грунтам (даже без промежуточного шлифования), заводским и ремонтным материалам
- Экономичный в нанесении.

Адгезия к материалам	
Загрунтованные металлические поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+
2К наполнители / грунты	+
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+

### Подготовка к нанесению



- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, термопластичные покрытия или 1К грунты
- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320
- После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем

### Нанесение, выдержка



Смешать в соотношении 6:1 по объему с отвердителем для грунта-наполнителя Wet-on-Wet



до 1 часа при 20°C



5–15% по объему TOP10 Универсального разбавителя



Дюза: 1.2–1.4 мм  
Входное давление: 2–2.5 бар



По весу (грунт-наполнитель : отвердитель : разбавитель) : 100 г : 12 г : 3.2-9.5 г



1 слой = 30 мкм



17–19 секунд, DIN 4 мм / 20°C



Выдержка: 15–20 минут

### Дальнейшая обработка



Наносить любые финишные лакокрасочные покрытия.

### Примечания



- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере
- Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным
- Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- После использования плотно закрывайте емкости с материалами

### Технические характеристики

Цвет

серый

Плотность (при 20°C), г/см<sup>3</sup>

1.37–1.41 (грунт-наполнитель)  
0.99–1.01 (отвердитель)