

Грунт-наполнитель HS
















Артикул	Описание	В коробке
10.305.1000	0,8 л грунт-наполнитель + 0,2 л отвердитель	6 + 6 шт.

Двухкомпонентный шлифуемый грунт-наполнитель на акриловой основе с хорошими заполняющими свойствами и отличной адгезией к полиэфирным шпатлевкам и старым лакокрасочным покрытиям.

Используется для выравнивания поверхности в случае легких и средних повреждений.

- Образует гладкое покрытие, что сокращает время последующей обработки
- Легко шлифуется
- Хорошая адгезия к антикоррозионным / катодорезным грунтам (даже без промежуточного шлифования), заводским и ремонтным материалам
- Экономичный в нанесении.

Адгезия к материалам	
Загрунтованные металлические поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+
2K наполнители / грунты	+
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> • Очистите поверхность TOP10 Обезжиривателем • Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320 • После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем 		
Нанесение, выдержка			
	Смешать в соотношении 4:1 по объему с отвердителем для грунта-наполнителя HS		до 1 часа при 20°C
	0–10% по объему TOP10 Универсального разбавителя		Дюза: 1,6–1,8 мм Входное давление: 2–2,5 бар
	По весу (грунт-наполнитель : отвердитель : разбавитель) : 100 г : 16,5 г : 0,6 г		2 – 3 слоя
	25–30 секунд, DIN 4 мм / 20°C		80 – 150 мкм 40 – 50 мкм на один слой
Сушка, шлифование			
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут / 20°C		Шлифовать через: <ul style="list-style-type: none"> • 5 – 7 часов / 20°C • 30 минут / 60°C • 7–15 минут / ИК-сушка
	Шлифовать «по-сухому» абразивами: P400–P600 Шлифовать «по-мокрому» абразивами: P800–P1000		
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> • Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала • После использования плотно закрывайте емкости с материалами 		
Технические характеристики			
Цвет	серый		
Плотность (при 20°C), г/см³	1.45–1.49 (грунт-наполнитель); 0.96–0.98 (отвердитель)		