

## Герметик для вклейки стёкол GLASS

Артикул	Описание	В коробке
10.654.0310	310 мл клей	12 шт.
10.654.0030	30 мл грунт	без коробки



Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей сверхбыстрой сушки для вклеивания автомобильных стекол.

Отличаясь особенно быстрым пленкообразованием и малым временем сушки клей идеально подходит для вклеивания лобовых, боковых и задних стекол на легковых и грузовых автомобилях, тракторах и спецтехнике.

- Время до начала эксплуатации - 2 часа (с подушками безопасности у водителя и пассажира)
- Легко наносится, обладает хорошей стабильностью и не течет при нанесении
- Может наноситься при температуре от +5°C
- Высокое удельное сопротивление, достигающее 1000 МОм • см, гарантирует отличную изоляцию, что важно при наличии встроенной радиоантенны и подогрева стекла
- Предотвращает контактную коррозию алюминиевых кузовов
- Не имеет специфического запаха растворителя.

Адгезия к материалам	
Металлы	+
Стекло	+
Стеклопластики, армированные и окрашенные пластики	+
2K оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия	+
OEM грунты и покрытия	+

## Подготовка к нанесению

	Очистите и активируйте поверхность, используя тампон из мягкого материала (протирать в одном направлении) и подходящее средство для активации. Удалите грязь и жир, затем полностью высушите поверхность в течение ~ 5 мин (в зависимости от влажности и температуры)
	Не протирайте поверхность возвратно-поступательными движениями. Если тампон загрязнился, его лучше заменить и продолжить процедуру. При обнаружении каких-либо изменений в материале поверхности рекомендуется заранее провести тест на адгезию. В любом случае рекомендуется проводить тестовое вклеивание стекла для достижения желаемой адгезии

## Нанесение

	Нанесите клей из выжимного пистолета на поверхность. Шов должен ложиться внахлест, склеивание встык не рекомендуется во избежание попадания воды
	Рекомендуемая температура окружающей среды 5...40°C, относительная влажность воздуха 35 – 75%

## Сушка

	Сушка «на отлип»: 15 минут (при 23°C и относительной влажности 50%)
--	---

## Технические характеристики

Цвет	черный
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	1.36
Скорость отверждения, мм / 24 часа	≥ 4
Термостойкость, °C	-40...+90, кратковременно до +140