



Грунт эпоксидный для точечного ремонта EPOXI



Артикул	Описание	В коробке
10.305.0520	520 мл, грунт эпоксидный	12 шт.

Высококачественный быстросохнущий эпоксидный грунт TOP10 в аэрозольном исполнении для изолирования отшлифованных участков лакокрасочного покрытия при финишной окраске.

- Аэрозольное исполнение
- Удобно наносится и быстро сохнет
- Характеризуется отличной адгезией
- Наносится методом «мокрый по мокрому»
- Обладает превосходными антикоррозионными свойствами
- Служит прекрасной основой для нанесения финишного покрытия.

Адгезия к материалам	
Старые/ заводские лакокрасочные покрытия	+
Обычная, оцинкованная и нержавеющая сталь	+
Алюминий	+
Полиэфирные шпатлёвки	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность очистителем TOP10 ANTISILICONE
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P180–P240
- Полиэфирные шпатлёвки отшлифовать абразивами P120–P220
- Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220–P320 («по сухому») или P400 («по мокрому»)
- Повторно очистить поверхность с применением очистителем TOP10 ANTISILICONE и полностью высушить

Нанесение



Тщательно встряхнуть 2–3 минуты до появления отчетливого стука шариков в баллончике. Произвести пробное распыление



Равномерно нанести 1–2 слоя с расстояния 15–20 см. 10 мкм на 1 слой



Межслойная выдержка: 5 – 10 минут / 20°C

Дальнейшая обработка



Выдержка перед нанесением последующих покрытий: 20 минут / 20°C



Наносить лакокрасочные материалы: базовые краски, 2K прозрачные лаки и покровные краски, алкидные эмали

Примечания



- Наносить при температуре не ниже +10°C
- Рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности не более 75%
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала
- При появлении дефектов на покрытии их можно устранить шлифованием абразивами P800–P1000, но не ранее, чем через 2 часа после нанесения
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- Хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C вдали от источников тепла и открытого пламени

Технические характеристики

Цвет	серый
Гарантированный срок хранения	60 месяцев