



Грунт-наполнитель OPTIMAL 4:1



Артикул	Описание	В коробке
10.302.0800	0.8 л грунт-наполнитель серый	6 шт.
10.302.0802	0.8 л грунт-наполнитель белый	6 шт.
10.302.0801	0.8 л грунт-наполнитель чёрный	6 шт.
10.302.0200	0.2 л отвердитель для грунта-наполнителя	6 шт.

Двухкомпонентный грунт-наполнитель 4:1 с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски металлических деталей. Позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потёков.

Применяется для ремонта легковых автомобилей, а также крупногабаритного транспорта: автобусов, кабин грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, железнодорожных вагонов, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

- Очень хорошие наполняющие свойства
- Обладает антикоррозионными свойствами
- Ускоренная и воздушная сушка
- Легко шлифуется «по-сухому»
- Допускается шлифование «по-мокрому»
- Перекрывается любыми финишными покрытиями
- Три цветовых исполнения

Адгезия к материалам	
Загрунтованные металлические поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+
2K наполнители / грунты	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона.
- Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320.
- После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона.

Нанесение



По объёму
В соотношении 4:1 с отвердителем
+ 10–20% по объёму TOP10
Универсального разбавителя



1–1.5 часа при 20°C



По весу
Смешать грунт-наполнитель с
отвердителем и разбавителем в
соотношении: 100 г: 15.1 г: 5-11 г



Дюза: 1.6–2.0 мм
Входное давление: 2–2.5 бар



20–30 секунд при 20°C (DIN 4)



1 слой = 46–60 мкм
3 слоя = 150–180 мкм
Выдержка между слоями: 10–15 минут
/ 20°C

Сушка, шлифование



Выдержка перед ускоренной сушкой: 10–15 минут / 20°C



При 60°C

ИК-сушка

При 20°C

30 минут

15 минут

4 часа



«По-сухому»: предварительно P240, далее P360–400
«По-мокрому»: P600–P1000

Примечания	
	• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере. • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным. • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия. • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. • После использования плотно закрывайте емкости с материалами.
Технические характеристики	
Цвет	серый, белый, чёрный
Плотность грунта-наполнителя (при 20°C), г/см ³	1.55–1.65