



Грунт эпоксидный ЕРОХУ

Артикул	Описание	В коробке
10.309.0800	0.8 л грунт	6 шт.
10.309.0400	0.4 л отвердитель	6 шт.



Грунт эпоксидный ЕРОХУ – это двухкомпонентный материал для грунтования изделий из обычной, оцинкованной и нержавеющей стали, а также алюминия и его сплавов. Грунт ЕРОХУ существенно усиливает адгезию лакокрасочных покрытий к металлическим поверхностям и может применяться для грунтования как новых, так и поврежденных деталей легкового и коммерческого транспорта, а также металлоконструкций.

- Через 15–30 минут выдержки после нанесения методом «мокрый по мокрому» может перекрываться финишными покрытиями
- Допускается использование в качестве шлифуемого грунта-наполнителя со средней толщиной слоя
- Обладает антикоррозионными свойствами
- Очень хорошо растекается и легко поглощает окрасочный туман

Адгезия к материалам	
Сталь: обычная, оцинкованная, фосфатная, углеродистая	+
Алюминий и его сплавы	+
Катафорезное покрытие	+
Полиэфирные шпатлёвки	+
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению



- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, однокомпонентные покрытия или алкидные грунты
- Очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона
- Удалить все следы коррозии подходящим абразивным материалом. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие.
- Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80–P180–P240.
- Вновь очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона.

Смешивание материалов



По объёму в соотношении 2:1
с отвердителем ЕРОХУ



Вязкость: 17–19 секунд при $20 \pm 2^\circ \text{C}$ (DIN 4)
При необходимости добавить 5–10% универсального разбавителя



По весу в соотношении 100 г : 31.4 г
с отвердителем ЕРОХУ



Жизнеспособность: 8 часов при 20°C

Нанесение «мокрый по мокрому»



1 слой = 30–50 мкм
Дюза: 1.3–1.6 мм
Давление на входе: 2–2.5 бар



Выдержка перед окраской: 15–30 минут при $20 \pm 2^\circ \text{C}$
Нанести финишное покрытие

Нанесение с промежуточным шлифованием



2 слоя = 60–90 мкм
Дюза: 1.3–1.6 мм
Давление на входе: 2–2.5 бар



30 минут при $60 \pm 2^\circ \text{C}$
4 часа при $20 \pm 2^\circ \text{C}$



Выдержка между слоями: 5–10 минут
Выдержка перед ускоренной сушкой:
10 минут



Шлифовать по сухому абразивами
P320-400

Примечания	
	• Перед нанесением выдержать приготовленный материал в течении 30 минут и профилировать. • После нанесения грунта максимальная выдержка перед нанесением последующих материалов без необходимости перешлифования составляет не более 48 часов. • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным. • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия. • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. • После использования плотно закрывайте емкости с материалами.
Технические характеристики	
Цвет	серый
Плотность грунта (при 20 °С), г/см ³	1.45
Плотность отвердителя (при 20 °С), г/см ³	0.91